

PUR vrchní krycí lak na bázi speciálních pryskyřic a aditiv kombinující excelentní povrchovou tvrdost s příjemným povrchem na dotek. Hluboce matný, nezanechává otisky prstů.

Verze lesku:	0 - 3								
--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

OBLASTI POUŽITÍ

Použitelný pro:	kuchyňská dvířka	nábytek		
Aplikační metoda:	nádobková pistole	automaty	airmix	

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Plnivost:		Jednoduchost aplikace:	
Transparentnost:	vysoká	Odolnost proti žloutnutí:	vysoká
Rychlost schnutí:		Odolnost proti poškrábání:	vysoká

PŘÍPRAVA SMĚSI

	Kód	Váhově v %	Objemově v %	Poznámka
--	-----	------------	--------------	----------

Doporučené tužidlo:	INUR3056	50	70	
----------------------------	-----------------	-----------	-----------	--

Alternativní tužidla:				

Urychlovač:				
--------------------	--	--	--	--

Doporučené ředidlo:	DILL8000	30 - 40	30 - 40	
----------------------------	-----------------	----------------	----------------	--

Alternativní ředidla:				

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA		APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA		SCHNUTÍ	
Specifická hmotnost (kg/l)	1,3 - 1,4	Počet nánosů	1	Protí prachu (min)	20
Obsah sušiny (%)	55 - 70	Nanášené množství (g/m ²)	120 - 130	Na dotyk (min)	50
Viskozita (DIN 4) při 20°C	160 - 170"	Interval mezi vrstvami			
Životnost směsi při 20°C (h)	>2	Vydatnost (m ² /kg/lt směsi)	3	Brousitelné (h)	
				Stohovatelné (h)	24

Doplňkové informace:	Aplikujte na PUR nebo PES základní lak vybroušený zrnitostí P 240 - 360
Dodávané balení:	

Důležité upozornění:	<p>Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností.</p> <p>Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.</p>
-----------------------------	---

Číslo revize	9	Datum revize	14/1/2019	Datum tisku	14/1/2019
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------

HOOLWORKS s.r.o.	Prodejní sklad: Malý Beranov 6, 586 03 Malý Beranov, +420 606 452 991, info@icro.cz, www.icro.cz
-------------------------	---