

Vrchní PUR lak pro univerzální použití

Verze lesku:	5	10	20	30	40	50	60	70	80	
--------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	--

OBLASTI POUŽITÍ

Použitelný pro:	nábytek	kuchyňská dvířka	obložení		
Aplikační metoda:	stříkací pistole	airless / airmix	elektrostatické nanášení		

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Plnivost:	Excelentní	Jednoduchost aplikace:	Excelentní
Transparentnost:	Excelentní	Odolnost proti žloutnutí:	Dobrá
Rychlost schnutí:	Standardní / rychlá	Odolnost proti poškrábání:	Excelentní

PŘÍPRAVA SMĚSI

	Kód	Váhově v %	Objemově v %	Poznámka
Doporučené tužidlo:	INLL0101	50	50	
Alternativní tužidla:				
Urychlovač:				
Doporučené ředidlo:	DILL0002	20 - 30		
Alternativní ředidla:				

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA	APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA	SCHNUTÍ
Specifická hmotnost (kg/l)	Počet nánosů	Proti prachu (min)
Obsah sušiny (%)	Nanášené množství (g/m ²)	Na dotyk (min)
Viskozita (DIN 4) při 20°C	Interval mezi vrstvami	Brousitelné (h)
Životnost směsi při 20°C (h)	Vydatnost (m ² /kg/lt směsi)	Stohovatelné (h)

Doplňkové informace:	- broušení základního laku doporučujeme zrnitostí P320 - P400 - Airmix aplikace: viskozita (FORD 4, 20 °C) 15", tlak 0,5 - 1 bar - Nádobková pistole: viskozita (FORD 4, 20 °C) 15", tryska 1,0 - 1,2 mm, tlak 2 - 3 bar
Dodávané balení:	- 5 lt, 25 lt, nestandardní balení

Důležité upozornění:	Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností. Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.
-----------------------------	--

Číslo revize	2	Datum revize	31/5/2016	Datum tisku	31/5/2016
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------

HOOLWORKS s.r.o.	Prodejní sklad: Malý Beranov 6, 586 03 Malý Beranov, +420 606 452 991, info@icro.cz, www.icro.cz
------------------	--