

PUR základní bílý lak . Excelentní plnivost, vynikající broušitelnost.

OBLASTI POUŽITÍ

Použitelný pro:	masiv	MDF			
Aplikační metoda:	nádobková pistole	Airmix	Airless	elektrostatika	clonové nanášení

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Plnivost:	Excelentní	Broušitelnost:	Excelentní
Rychlost schnutí:	Střední / rychlá	Přelakovatelnost:	Excelentní

PŘÍPRAVA SMĚSI

	Kód	Váhově v %	Objemově v %	Poznámka
Doporučené tužidlo:	INLL0105	50	50	
Alternativní tužidla:				
Urychlovač:				
Doporučené ředidlo:	DILL0002	10 - 20	10 - 20	rychlé
Alternativní ředidla:	DILS000N	10 - 20	10 - 20	středně rychlé

CHEMICKO - FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKA		APLIKAČNÍ CHARAKTERISTIKA		SCHNUTÍ	
Specifická hmotnost (kg/l)	1,34	Počet nánosů	1 - 2	Proti prachu (min)	30
Obsah sušiny (%)	68	Nanášené množství (g/m ²)	150 - 180	Na dotyk (min)	60
Viskozita (DIN 4) při 20°C	60 - 70"	Interval mezi vrstvami (h)	1 - 3	Broušitelné (h)	3 - 4
Životnost směsi při 20°C (h)	2	Vydatnost (m ² /kg, lt směsi)	3	Zcela proschlé (h)	6
				Stohovatelné (h)	6

Doplňkové informace:	Broušení podkladu zrnitostí P150, čištění a zbavení se brusného prachu Mezibrus provedeme po min. 3 hodinách schnutí zrnitostí P240 - P320 ručně / strojově
Dodávané balení:	- 5 kg, 25 kg, nestandardní balení

Typ vrchního laku pro následné lakování:	PUR			
---	-----	--	--	--

Důležité upozornění:	Naše technické listy jsou sestaveny na základě průměrných výsledků našich testů. Technické tipy jsou uvedeny v dobré víře, ale bez záruky. Ve skutečnosti jsou podmínky aplikace, tužení a ředění, nanášené množství, příprava a kvalita podkladu nedílnou součástí konečného výsledku a mimo naši kontrolu. Uživatel je povinen před započítím jakékoliv aplikace vyhotovit zkušební vzorek. Z naší strany zaručujeme kontinuitu chemicko-fyzikálních vlastností. Varování: je na zodpovědnosti uživatele zabezpečit, že aplikace je prováděna v dostatečně větraném prostředí a jsou dodržovány veškeré hygienické normy a bezpečnostní předpisy platné na daném území.
-----------------------------	--

Číslo revize	2	Datum revize	19/6/2018	Datum tisku	19/6/2018
--------------	---	--------------	-----------	-------------	-----------

HOOLWORKS s.r.o.	Prodejní sklad: Malý Beranov 6, 586 03 Malý Beranov, +420 606 452 991, info@icro.cz, www.icro.cz
------------------	--